

Wersja 03ITB/2012

KARTA TECHNICZNA : ALSATAN® SC

PRODUCENT : STOCKMEIER URETHANES GMBH & CO.KG

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB : RT ITB-1071/2007

MPA STUTTGART : PN EN 14877 RAPORT NR 901 5456 000-30 Kf/Sc,

MPA STUTTGART : DIN V 18035-6 :2004-10 RAPORT NR 901 5456 000-20 Kf/Sc

WŁAŚCIWOŚCI

1. Grubość (mm)	: 13 ± 1
2. Wytrzymałość na rozciąganie (Mpa)	: $0,87 \pm 0,08$
3. Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%)	: 63 ± 4
4. Wytrzymałość na rozdzielanie (N)	: ≥ 140
5. Ścieralność , aparat Tabera (g)	: $1,07$
6. Ścieralność , aparat Stuttgart (mm)	: $0,085 \pm 0,006$
7. Odporność na działanie zmiennych cykli	:
8. Hydrotermicznych	:
- wygląd	: bez zmian
- przyrost masy %	: $\leq 0,3$
spadek wytrzymałości na rozciąganie %	: $0,0$
9. Mrozoodporność	:
- wygląd powierzchni	: bez zmian
- przyrost masy %	: $\leq 0,5$
- spadek wytrzymałości na rozciąganie	: $\leq 5,0$
10. Przyczepność do podłoża i międzywarstwowa :	
- do betonu	: $\geq 0,65$
- do asfaltobetonu	: $\geq 0,65$
- do mineralno-gumowego ze spoiwem Stobieplast S 131	: $\geq 0,50$
11. Odporność na uderzenie mm ²	: 550 ± 50
- wygląd powierzchni	: bez zmian
12. Współczynnik tarcia kinematycznego	
- w stanie suche suchym	: 0,77 według DIN 18035
	: 68 według PN/EN 14788
- w stanie mokrym	: 0,71 według DIN 18035
	: 56 według PN/EN 14788
13. Twardość Shore'a typ A	: 62 ± 5
14. Deformacja pionowa w 23° C (mm)	: $1,37$
15. Nasiąkliwość %	: $< 7,0$
16. Odporność na starzenie, stopnie skali szarej	: 5
17. Zmiana wymiarów w temp. 60° C %	: $< 0,01$
18. Amortyzacja w 23° C	: 37 %

Stockmeier Urethanes
GmbH & Co.KG
Im Hengstfeld 15
D – 32657 Lemgo

T +49 (0) 52 61 / 66 0 68- 0
F +49 (0) 52 61 / 66 0 68- 29

urethanes.ger@stockmeier.com
www.stockmeier-urethanes.com

Bankverbindung
Sparkasse Bielefeld
Konto 18 861
BLZ 480 501 61
SWIFT-BIC SPBIDE33XXX
IBAN DE35480501610000018861

Deutsche Bank Bielefeld
Konto 0 600 27000
BLZ 480 700 20
SWIFT-BIC DEUTDE33XXX
IBAN DE54480700200060027000

Kommanditgesellschaft:
Amtsgericht Lemgo HRA 4932
Pers. haftende Gesellschaft:
Stockmeier Urethanes
Beteiligungs GmbH
Amtsgericht Bielefeld HRB 33943

USt.-IdNr. DE 124002155
Sitz der Gesellschaft
Lemgo

Geschäftsführung
Stefan Baumann
Peter Stockmeier

**Stockmeier Urethanes
GmbH & Co KG
Im Hengstfeld 15
D-32657 Lemgo
T +49 (0) 5261 / 66068 - 0
F +49 (0) 5261 / 66068 - 29**